Hybridgewebe Carbon/Aramid
205 g/m², Köper 2/2

Technische Daten:

Flächengewicht		:	205 g/m²	+/- 5 %
Bindungstyp		:	Köper 2/2	
Garntyp	Kette	:	HT-Carbongarn 3k 200 tex, Aramid 132 tex	
	Schuss	:	HT-Carbongarn 3K 200 tex, Aramid 132 tex	
Fadendichte	Kette/Schuss	:	6,0 Fd/cm	+/- 0,3 Fd/cm
Anteile CF / AF		:	62 % / 38 %	
Dicke (Informationswert)		:	0,33 mm	
Breite		:	100 / 120 cm	+/- 1 cm

Die in unseren technischen Unterlagen gemachten Angaben sind praxisbezogen und zuverlässig, befreien unsere Kunden jedoch nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Einsatzzwecke.

Haufler Composites GmbH & Co. KG
Kalkstraße 8
D-89143 Blaubeuren
phone:+49 7344 924 997 - 0
fax: +49 7344 924 997-20
info@haufler.com
www.haufler.com