

SikaBlock® M1000

Werkzeugplatte mit niedriger Dichte

Anwendungsbereiche

- Herstellung von maßgenauen Lehren und Formen
- Hochwertige Urmodelle (u.a. für Architektur) Gießereimodelle für Vorserien

Produktvorteile

- sehr dimensionsstabiler Leichtformstoff
- geringes Gewicht für einfaches Handling
- gute Kantenfestigkeit
- gute Wärmeformbeständigkeit
- gute mechanische Bearbeitbarkeit
- dichte Oberfläche und gut lackierbar
- niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient

Beschreibung

- Basis Polyurethan, weiß
- Klebstoff **Biresin® Kraft Kleber Thix**, 2K-EP-System
- Spachtel **Biresin® Spachtel weiß**, 2K-Polyester-System

Physikalische Daten (ca.-Werte)

SikaBlock® M1000

Dichte	ISO 845	g/cm³	1,0
Shore-Härte	ISO 868	-	D 75
Biegefestigkeit	ISO 178	MPa	48
E-Modul	ISO 178	MPa	1.800
Druckfestigkeit	ISO 604	MPa	47
Schlagzähigkeit	ISO 179	kJ/m²	13
Wärmeformbeständigkeit	ISO 75 B	°C	85
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α_T	DIN 53 752	K ⁻¹	55 x 10 ⁻⁶

Verarbeitungsdaten

Klebstoff / Spachtel	Klebstoff	Spachtel
	Biresin® Kraft Kleber Thix	Biresin® Spachtel weiß
Mischungsverhältnis A : B in Gewichtsteilen	100 : 33	100 : 2
Topfzeit min	30	5
Abbindezeit h	16	> 20 min

Verpackung

Platten	SikaBlock® M1000	1500 mm x 500 mm x 50 mm, 28 Stück / Palette 1500 mm x 500 mm x 75 mm, 18 Stück / Palette 1500 mm x 500 mm x 100 mm, 14 Stück / Palette
Klebstoff	Biresin® Kraft Kleber Thix , (A) Biresin® Kraft Kleber , (B) Biresin®	6 x 0,9 kg netto Komponente A im Karton 6 x 0,3 kg netto Komponente B im Karton
Spachtel	Spachtel Harz weiß , (A) BPO-Paste (B)	2 x 9,84 kg netto Kartuschen (A) 6 x 1,96 kg netto Dosen (A) im Karton 2 x 0,16 kg netto Stäbe (B) (für Kartuschen - A) 6 x 0,04 kg netto Tuben (B) im Karton (für Dosen - A)

Verarbeitung

- Vor der Verarbeitung ist das Material auf 18 – 25°C zu temperieren.
- Die Bearbeitung des Plattenmaterials kann maschinell durch Sägen, Fräsen etc. mit hochwertigen Werkzeugen oder von Hand mit üblichen Schleifmitteln erfolgen.
- Beim Verkleben sollen die Oberflächen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Als Klebstoff eignet sich z. B. Biresin® Kraft Kleber Thix (nähere Angaben siehe Produktdatenblatt).
- Für nähere Angaben zur Fräsbearbeitung beachten Sie bitte die Hinweise der Werkzeughersteller und unser gesondertes Merkblatt.
- Für Korrekturen oder Nacharbeiten an der Oberfläche ist Biresin® Spachtel weiß geeignet (nähere Angaben siehe Produktdatenblatt).

Lagerung

- In trockenen Räumen auf ebener Unterlage ist mit einer Begrenzung der Lagerdauer nicht zu rechnen.
- Bei Transport und Lagerung gefertigter Modelle sind stärkere Temperaturschwankungen auszuschließen.

Gefahrenhinweise

Informationen zum sicheren Umgang von chemischen Produkten, sowie die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Weitere Hinweise und Infodatenblätter zur Produktsicherheit und Entsorgung finden Sie im Internet unter www.sika.de.

Entsorgung

Nicht ausgehärtete Produkte sind in der Regel besonders überwachungsbedürftige Abfälle und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Ausgehärtetes Material kann nach Absprache mit der jeweils zuständigen Behörde oder Deponie als Haus- / Gewerbeabfall entsorgt werden.

Auskunftspflichtig für die ordnungsgemäße Entsorgung sind die örtlichen Behörden, wie z.B. Landratsamt, Umweltschutzamt oder Gewerbeaufsichtsamt.

Datenbasis

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

Rechtshinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Weitere Informationen:

Sika Deutschland GmbH
Niederlassung Bad Urach
Stuttgarter Str. 139
D - 72574 Bad Urach
Deutschland

Tel: +49 (0) 7125 940 492
Fax: +49 (0) 7125 940 401
Email: tooling@de.sika.com
Internet: www.sika.de



BUILDING TRUST

